

Product specificaties

	Nummer van het certificaat 0958-CPD-DK042/1
Product	KREBBERIT G 200 DD
Artikelnummer	020311
Toepassing	Bitumendakdichtbaan
Code	DU/E2 G 200 DD
Verwerking	Kleefmethode

Samenstelling

Wapening ter versterking	Glasweefsel 200g/m ²
Oppervlakte	Zand
	Zand

Maten

Lengte	DIN EN 1848-1	m	≥ 10,00
Breedte	DIN EN 1848-1	m	≥ 1,00
Dikte	DIN EN 1849-1	mm	2,7 +/- 0,1 mm
m ² /Rol		m ²	10,00
Rollen/Pallet		Rollen	24
m ² /Pallet		m ²	240

Technische gegevens

Zichtbare gebreken	DIN EN 1850-1		geen
Rechtheid	DIN EN 1848-1	mm/10 m	≤ 20
Waterdichtheid	DIN EN 1928 B	100 kPa/24h	geslaagd
Gedrag bij vuur van buitenaf	DIN ENV 1187		GPB
Gedrag bij brand	DIN EN ISO 11925-2		Klasse F
Treksterkte	DIN EN 12311-1	N/50 mm	langs ≥ 1000 dwars ≥ 1000
Treksterkte (max. rek)	DIN EN 12311-1	%	≥ 2
Nagelscheursterkte	DIN EN 12310-1	N	GPB
Lage temperatuur flexibiliteit	DIN EN 1109	C°	0
Vloe weerstand	DIN EN 1110	C°	70
Thermische veroudering	DIN EN 1109	C°	GPB
Hechting minerale afstrooilaag	DIN EN 12039	%	GPB
Keuringen	Keuringen naar DIN EN 13707		

Uitgavedatum: 03.02.2011 – Veranderingen voorbehouden – GPB= Geen prestatie bepaald