

## Product specificaties

	<b>Nummer van het certificaat</b> 0958-CPD-DK042/1
Product	<b>KRELASTIC V 60 S4</b>
Artikelnummer	<b>034125</b>
Toepassing	<b>Tussenlaag</b>
Code	<b>DZ E4 V60 S4</b>
Verwerking	<b>Brandmethode</b>

## Samenstelling

Wapening ter versterking	Glasvlies 60g/m <sup>2</sup>
Oppervlakte	Fijn mineraal
	Folie

## Maten

Lengte	DIN EN 1848-1	m	≥ 5,00	
Breedte	DIN EN 1848-1	m	≥ 1,00	
Dikte	DIN EN 1849-1	mm	4,0	+/- 0,2 mm
m <sup>2</sup> /Rol		m <sup>2</sup>	5,00	
Rollen/Pallet		Rollen	30	
m <sup>2</sup> /Pallet		m <sup>2</sup>	150	

## Technische gegevens

Zichtbare gebreken	DIN EN 1850-1		geen
Rechtheid	DIN EN 1848-1	mm/10 m	≤ 20
Waterdichtheid	DIN EN 1928 B	100 kPa / 24h	geslaagd
Gedrag bij brand	DIN EN 11925-2		Klasse F
Treksterkte	DIN EN 12311-1	N/50 mm	≥ 400 langs    ≥ 300 dwars
Waterdampdichtheid	DIN EN 1931	μ	GPB
Treksterkte (max. rek)	DIN EN 12311-1	%	≥ 2
Nagelscheursterkte	DIN EN 12310-1	N	GPB
Lage temperatuur flexibiliteit	DIN EN 1109	C°	0
Vloeiweerstand	DIN EN 1110	C°	70
Thermische veroudering	DIN EN 1109	C°	GPB
Hechting minerale afstrooilaag	DIN EN 12039	%	GPB
Keuringen	Keuringen naar DIN EN 13707		

Uitgavedatum: 03.02.2011 – Veranderingen voorbehouden – GPB= Geen prestatie bepaald