

Product specificaties

	Nummer van het certificaat 0958-CPD-DK042/1
Product	KRELASTIC G 200 S4
Artikelnummer	034325
Toepassing	Onderlaag
Code	DU E2 G 200 S4
Verwerking	Brandermethode

Samenstelling

Wapening ter versterking	Glasweefsel 200 g/m ²
Oppervlakte	Fijn mineraal
	Folie

Maten

Lengte	DIN EN 1848-1	m	≥ 5,00	
Breedte	DIN EN 1848-1	m	≥ 1,00	
Dikte	DIN EN 1849-1	mm	4,0	+/- 0,2 mm
m ² /Rol		m ²	5,00	
Rol/Pallet		Rollen	30	
m ² /Pallet		m ²	150	

Technische gegevens

Zichtbare gebreken	DIN EN 1850-1		geen
Rechtheid	DIN EN 1848-1	mm/10 m	≤ 20
Waterdichtheid	DIN EN 1928 B	100 kPa/24h	geslaagd
Gedrag bij brand	DIN EN 11925-2		Klasse F
Treksterkte	DIN EN 12311-1	N/50 mm	≥ 1000
Treksterkte (max. rek)	DIN EN 12311-1	%	≥ 2
Nagelscheursterkte	DIN EN 12310-1	N	GPB
Waterdampdichtheid	DIN EN 1931	μ	GPB
Lage temperatuur flexibiliteit	DIN EN 1109	C°	0
Vloeiweerstand	DIN EN 1110	C°	70
Thermische veroudering	DIN EN 1109	C°	GPB
Keurlngen	Keurlngen naar DIN EN 13707		
Toepassing	ook voor bouwwerkafdichting naar DIN 18 195 EN 13 969 (T) geschikt		

Uitgavedatum: 03.02.2011- Veranderingen voorbehouden – GPB = Geen prestatie bepaald