

Product specificaties

	Nummer van het certificaat 0958-CPD-DK042/1
Product	PROBAPLAN S5
Artikelnummer	065480
Toepassing	Elastomeer bitumen dakbaan als toplaag
Code	DO/E1 PYE PV 300 S5
Verwerking	Brandermethode

Samenstelling

Inlage	Polyestervlies 300g/m ²
Oppervlakt	Leislag
	Folie

Maten

Lengte	DIN EN 1848-1	m	≥ 5,00	
Breedte	DIN EN 1848-1	m	≥ 1,00	
Dikte	DIN EN 1849-1	mm	5,2	+/- 0,2 mm
m ² /Rol		m ²	5,00	
Rollen/Pallet		Rollen	24	
m ² /Pallet		m ²	120	

Technische gegevens

Zichtbare gebreken	DIN EN 1850-1		geen
Rechtheid	DIN EN 1848-1	mm/10 m	≤ 20
Waterdichtheid	DIN EN 1928 B	200 kPa / 24h	geslaagd
Gedrag bij vuur van buitenaf	DIN V ENV 1187		B _{ROOF} (t1) naar DIN EN 13501-5:2005
Treksterkte	DIN EN 12311-1	N/50 mm	≥ 1200
Treksterkte (max. rek)	DIN EN 12311-1	%	≥ 40
Nagelscheursterkte	DIN EN 12310-1	N	≥ 300
Lage temperatuur flexibiliteit	DIN EN 1109	C°	- 35
Vloeiweerstand	DIN EN 1110	C°	+ 115
Thermische veroudering	DIN EN 1109	C°	GPB
Hechting minerale afstrooilaag	DIN EN 12039	%	≤ 25
Keuringen	Keuringen naar DIN EN 13707		

Uitgavedatum: 07.02.2011- Veranderingen voorbehouden – GPB= Geen prestatie bepaald